

自然科学研究機構 分子科学研究所 東京大学 理化学研究所 総合研究大学院大学 科学技術振興機構(JST)

カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 - 精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス ー

【発表のポイント】

- カーボンナノチューブ(CNT)に光を照射すると発生する励起子は、CNTの光電特性を 左右する重要な役割を担っているが、その空間的広がりは非常に小さく、寿命も極めて 短いため、従来の計測技術では励起子の挙動を直接観測することは困難だった。
- フェムト秒赤外パルスを用いた超高速赤外近接場光顕微鏡を用いて、CNT 内の励起子 の局所的な超高速ダイナミクスを実空間で観測することに成功した。
- 特に、CNT内部の微小な格子歪みや隣接するCNTとの相互作用といったナノスケールの局所環境が、励起子の生成と消滅に与える影響を解明した。
- 励起子の局所的な超高速現象を理解することは、その制御技術の確立に道を開き、CNT を活用した次世代の光電子デバイスや量子情報処理の開発に貢献できると期待される。

【概要】

分子科学研究所の西田純助教、湊丈俊主任研究員、熊谷崇准教授らの研究グループは、東 京大学の大塚慶吾助教、理化学研究所開拓研究所の加藤雄一郎主任研究員(光量子工学研究 センターチームディレクター)らとの共同研究により、カーボンナノチューブ(以下 CNT) ^(注1)に光を当てたときに生じる励起子^(注2)という量子的な粒子の動的な挙動を、従来の手 法では達成が困難だった時空間分解能^(注3)で観測することに成功しました。この成果は、超 高速赤外近接場光顕微鏡^(注4)と呼ばれる最先端の装置を用いることで実現されました。こ の装置は、フェムト秒オーダー^(注5)の極めて短い赤外パルス(赤外フェムト秒パルス)を、 ナノメートルスケール^(注6)の極めて小さな空間に集光することにより、光と物質の相互作 用を局所的に高感度で観測できる計測技術です。

CNT は直径約1 ナノメートルの極めて細い半導体ワイヤとして、優れた電気・光学特性 を有することから、次世代のナノエレクトロニクスや光デバイスの基盤材料の一つとして注 目されています。光を照射すると、CNT 内では励起された電子と正孔^(注7)が静電的に結合 して励起子と呼ばれる準粒子^(注8)が形成されます。この励起子の生成・移動・消滅といった ダイナミクス^(注9)は、CNT の光吸収や発光、キャリア輸送など光電特性に深く関わってい

1 / 9

分子科学研究所 カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 プレスリリース 一精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス—

ますが、その典型的な時間スケールがフェムト秒~ピコ秒、空間スケールが数ナノメートル と極めて小さいため、従来の光学顕微鏡や時間分解測定法では、空間・時間の両面から同時 に観測することが難しいという課題がありました。

今回の研究では、励起子が赤外光と相互作用する性質に着目し、可視光パルスで生成した 励起子を赤外フェムト秒パルスの近接場光^(注10)でプローブすることにより、励起子のダイ ナミクスをナノスケールで直接観測しました。これによって、CNT内部の微細な構造歪み や、複数のCNTが束状に集まったバンドル構造によって、励起子の動的な挙動、特に緩和 時間が大きく異なることを明らかにし、ナノスケールの局所環境が励起子の生成と消滅に与 える影響を解明しました。

さらに、赤外近接場光と励起子との相互作用のメカニズムについて理論モデルを構築し、 数値シミュレーションによって実験データを定量的に再現できることを確認しました。これ により、超高速赤外近接場光顕微鏡で得られるデータを解釈するための理論的枠組みも構築 されました。

この成果は、励起子の超高速現象をナノスケールで高精度に観測・解析する新しい道を拓 くものであり、将来的に CNT を活用した超高速・高機能なナノデバイス開発や量子情報技 術の実現に向けた基盤になると期待されます。

本研究成果は、国際学術誌『Science Advances』に、現地時間 2025 年 6 月 18 日付でオン ライン掲載されました。



超高速赤外近接場光顕微鏡によるカーボンナノチューブの励起子ダイナミクス観測のイメージ図

1. 研究の背景

カーボンナノチューブ(CNT)は、直径わずか1ナノメートルという極めて細い一次元構造をも つ半導体材料でありながら優れた光電特性をもつことから、次世代の高効率な光電子デバイスを実

分子科学研究所 カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 プレスリリース 一一精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス——

現する材料として注目されています。CNT に光を照射すると、電子と正孔が生成され、それらがク ーロン相互作用によって結びついた励起子という量子的な粒子が形成されます。励起子は、CNT の 光吸収や発光、キャリア輸送といった光電特性と深く関わっており、その生成、移動、消滅のミクロ なメカニズムを深く理解し、制御することは、CNT を用いた応用において重要です。

しかしながら、励起子の空間的広がりはわずか数ナノメートル、寿命はフェムト秒からピコ秒と 非常に短いため、従来の顕微分光技術ではその時空間ダイナミクスを直接的に評価することは困難 でした。さらに CNT は、構造的な歪み、欠陥、隣接するチューブとの相互作用といったナノスケー ルの局所環境の違いによって、同一のチューブ内でも励起子の挙動が大きく変化することが知られ ています。

このような背景のもと、本研究では、ナノメートルの空間分解能とフェムト秒の時間分解能を兼 ね備えた先端計測技術「超高速赤外近接場光顕微鏡」を用いて、CNT内における励起子の生成と消 滅を高精度に計測することを目指しました。

2.研究の成果

本研究では、フェムト秒パルスレーザーと原子間力顕微鏡(AFM)を組み合わせた超高速赤外近 接場光顕微鏡を用いて、化学気相成長法で単結晶水晶基板上に成長させた CNT における励起子の局 所的な生成と消滅のダイナミクスを観測しました。これにより、基板の欠陥、CNT 内の格子歪み、 そして CNT 同士の相互作用により励起子の生成と緩和が影響を受けることを可視化しました。

局所的な励起子応答の観測

図1 Aでは、数本の CNT が束(バンドル)状になった試料の AFM 像と、異なる位置におけるポ ンプ・プローブ信号^(注11)(時間分解赤外応答)を示しています。可視光パルス(515 nm、150 fs) によって励起された電子-正孔対がクーロン相互作用で束縛され、励起子が形成されます。この励 起子は赤外光に応答し、近接場散乱信号として検出されます。探針先端に局在した近接場にフェム ト秒赤外パルス(6µm、150 fs)を照射することで、CNT 内における励起子の局所的な動きを直接可 視化しました。その結果、AFM 像で観測される基板の欠陥周辺では励起子の赤外応答がほとんど観 測されないことがわかりました。

さらに、図1Bでは基板に欠陥がない均質な領域においても、同一CNT内の位置によって励起子の時間応答に差が生じることが示されています。図1Cは、ポンプとプローブの遅延時間がゼロのときの信号強度をCNTの軸方向に沿ってプロットしたもので、約150 nmのスケールで励起子応答が局所的に変化していることが確認されました。この空間的変動は、CNT内部に存在するわずかな格子歪みに起因すると考えられます。



カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 —精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス—



図1(A)(左)複数の CNT から構成されるバンドルを AFM で観察した像。中央付近に基板の欠陥 (暗い部分)が確認できる。(右)バンドル内の異なる位置における可視ポンプ・赤外プローブ時間 分解測定の結果。縦軸は近接場過渡信号の強度(ΔS)、横軸はポンプとプローブの遅延時間。欠陥の 近傍では励起子に起因する信号が著しく弱いことがわかる。(B)(左)(A)の白点線で囲った領域 の拡大 AFM 像。表面は均一で、顕著な欠陥は見られない。(右)この領域における異なる位置で測 定した時間分解信号。欠陥がないにもかかわらず、位置によって励起子応答に明確な差異が見られ る。(C)ポンプ・プローブの遅延時間がゼロのときの過渡信号強度(ΔS)を、CNT 軸方向の位置に 沿ってプロットしたグラフ。基板の欠陥近傍では信号が消失しており、その影響は欠陥の位置から 数百 nm の距離にわたって励起子の応答に変化を与えていることが示されている。

CNT の格子歪みと励起子応答の相関

この歪みの影響を定量的に評価するため、AFM とラマン顕微鏡を組み合わせた相関計測を行いま した(図2A)。AFM 像からは単一の CNT であることが確認されましたが、ラマン顕微鏡により、 G バンドと呼ばれる振動モードの強度とピーク位置が空間的に変化していることがわかります。こ れらは CNT 内の局所的な格子歪みの存在を反映しています。

図2Bおよび2Cでは、ラマン強度およびラマンシフトと、近接場赤外ポンプ・プローブ信号との 空間的相関を示しています。CNTの格子歪みの大きい領域では、励起子の生成が抑制されることが 確認されました。これは、構造の不均一性が励起子形成の効率に直接影響を与えることを意味しま す。



図2(A)1本のCNTで計測した(左)AFM像、(中央)CNTのGバンドと呼ばれる振動モードの ラマン強度および(右)Gバンドのラマンシフトの変化を二次元プロットしたグラフ。AFM像の高 さから、1本のCNTであることが確認できる。ラマン強度およびシフトは、CNTに内在する格子歪 みを反映している。(B-C)格子歪みと関係するGバンドのラマン強度およびシフトの大きさと赤 外近接場のポンプ・プローブ信号の相関を調べた結果を示している。格子歪みが大きいと、励起子の 応答が抑制されることがわかる。

CNT バンドルの複雑構造における励起子ダイナミクスの不均一性

さらに図3では、複数の CNT から構成されるバンドルにおける分枝構造(図3A)に着目し、励 起子ダイナミクスの局所的な変化を調べました。ポンプ・プローブ測定(図3B)では、異なる分枝 において励起子の寿命が大きく異なることが確認され、図3Cの時間分解信号の二次元プロットか らは、励起子の消滅過程がナノスケールで不均一であることが示されました。

この不均一性は、隣接する CNT との相互作用を通じて励起子が移動する過程に起因すると考えら れます。例えば、半導体型の CNT 間では励起子が移動した後も比較的長寿命を保つのに対し、金属 型 CNT へ移動した場合には速やかに消滅します。観測された励起子寿命の違いは、これらの相互作 用や構造の違いが複雑に関与していることが反映されていると考えられます。



図3(A)分岐構造をもつ CNT バンドルの AFM 像。画像の中央付近で B2、B3、B4 へと分かれて いる様子が捉えられている。(B) CNT バンドルの異なる位置で測定した可視ポンプ・赤外プローブ の時間分解信号で、近接場過渡信号強度(縦軸)をポンプとプローブの遅延時間(横軸)に対してプ ロットしたグラフ。位置によって、励起子の寿命が大きく異なっていることがわかる。(C)同一の

CNT バンドルで測定したポンプ・プローブ信号の二次元プロット。黄色で表示している箇所で励起 子が発生している。励起子が消滅していく超高速ダイナミクスにナノスケールの不均一性があるこ とがわかる。

超高速赤外近接場光顕微鏡の理論的解釈

本研究ではさらに、励起子の赤外応答を記述するための理論モデルを構築し、CNT 内の励起子内 部準位遷移に伴う誘電率変化を導入した点双極子モデルに基づく近接場シミュレーションを実施し ました。その結果、空間分布および時間応答の両方において、実験結果との良好な一致が得られ、観 測された現象の物理的解釈に理論的裏付けを与えることができました。これは、赤外近接場光と物 質の相互作用を正しく解釈するための理論的枠組みを提供し、その他の低次元系にも応用できるも のです。

3. 本研究成果の意義

本研究は、カーボンナノチューブ内に生成された励起子の超高速ダイナミクスを、ナノメートルの空間分解能とフェムト秒の時間分解能で直接可視化することに初めて成功した成果です。これまで平均化されて捉えられていた局所的な構造歪み、欠陥、CNT 間相互作用が、励起子の生成効率や 寿命に与える影響を定量的に明らかにしました。

特に、励起子をわずか10個程度という極微小なレベルで検出できる高感度計測技術を実現した点 は、将来的に単一励起子の制御を目指す量子光技術やナノスケール光デバイスの開発に資する重要 な一歩です。また、本研究で確立した赤外近接場による時間分解計測法は、CNTに限らず、グラフ ェンや遷移金属ダイカルコゲナイドといった他の低次元材料系にも広く応用可能であり、ナノ空間 におけるエネルギー移動や光-物質相互作用の解明に貢献することが期待されます。

本成果は、ナノ材料科学、光エレクトロニクス、量子フォトニクスといった幅広い分野に波及効果 をもち、次世代の超高速・超高感度ナノ光計測の基盤技術としてナノスケールの光と物質の相互作 用についての理解を前進させるものです。

4. 用語解説

- (注1)カーボンナノチューブ(CNT):炭素原子が六角形に並んだシート(グラフェンとして知られる)を筒状に巻いた構造で、直径は約1ナノメートルの極細のナノ材料です。1991年に日本の飯島澄男博士によって発見されて以来、その軽さ・強さ・電気伝導性などの優れた特性から、次世代の電子材料、機械材料、エネルギー材料として注目されています。
- (注2) 励起子:物質に光を当てると、そのエネルギーで電子が励起され、もとの場所(価電子帯) から別のエネルギー準位(伝導帯)へ移動します。このとき、電子が抜けた後の「穴」の ような存在である正孔が残ります。励起子とは、この電子と正孔が互いに引きつけ合って ペアを作った状態のことです。
- (注3)時空間分解能:観測対象の時間的な変化と空間的な構造を、どれだけ細かく区別して測定できるかを示す能力です。このうち「時間分解能」は、現象がどれだけ短い時間スケールで起こっているかを識別できる能力を、「空間分解能」は、どれだけ微小な構造を見分けられるかを意味します。例えば、分子やナノ材料の中では、電子や原子がフェムト秒(1000兆分の1秒)という極めて短い時間で移動したり、ナノメートル(10億分の1メートル)という非常に小さな空間で構造が変化したりします。こうした現象を正確に捉えるには、従来の顕微鏡や時間分解測定法では不十分であり、時空間分解能の高い新しい計測技術が必要となります。

6 / 9

分子科学研究所 カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 プレスリリース → 精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス→

- (注4) 超高速赤外近接場光顕微鏡:通常、光の波長は数百ナノメートル以上あり、従来の顕微鏡ではそれより小さな構造(ナノスケール)の観察はできません。超高速赤外近接場光顕微鏡は、金属探針の先端に赤外光を集めることで、波長よりずっと小さい領域(ナノメートルスケール)に光を閉じ込め、そこにある物質の構造や性質を詳しく調べることができます。
- (注5) フェムト秒、fs:1 秒の 1000 兆分の1(=10⁻¹⁵秒)という、極端に短い時間の単位です。 例えば、光が1フェムト秒の間に進む距離は、わずか約0.3 マイクロメートル(=髪の毛 の太さの数百分の1、µm)にすぎません。これは、私たちが普段目にするような現象では なく、分子や原子を構成する電子や原子核の動きなど、ミクロな世界で重要な時間スケー ルです。本研究では、150フェムト秒の時間幅をもつ光のパルスを用いて超高速現象を捉 えています。
- (注6) ナノメートル、nm:1メートルの10億分の1(=10⁻⁹メートル)という、非常に小さな長 さの単位で、私たちの目ではもちろん、従来の光学顕微鏡でも直接観察することが難しい 極小の世界です。本研究では、数十ナノメートルという極めて小さな空間に閉じ込めた近 接場と呼ばれる特殊な光(電磁場)を使って、ナノスケールで起こる現象を高い空間分解 能で直接観測しています。
- (注7) 正孔:光照射によって価電子帯から伝導帯へ電子が励起されて生まれる「電子の空き」の こと。これは単なる空きではなく、あたかも正の電荷をもった粒子のようにふるまうため、 半導体物理では準粒子として扱われます。
- (注8) 準粒子: 複数の量子的な粒子が相互作用している状態を、あたかも1つの粒子が振る舞っ ているかのように見立てた「仮想的な粒子」のことです。準粒子は、実際にそれ単体で存 在しているわけではありませんが、複雑な物理現象をわかりやすく説明し、予測するため に重要な概念です。
- (注9)ダイナミクス:ある物理現象や系(たとえば電子や原子、分子、励起子など)が時間とともにどのように変化するかを表す言葉です。たとえば、光を当てたときに材料の中でどのように電子が動くのか、エネルギーがどう移動するのか、そうした「変化の過程」をダイナミクスと呼びます。光を受けた CNT では、電子と正孔が結びついて励起子が生まれます。その励起子がどこで、どのように発生し、どれくらいの時間で消えるのか―これが「励起子のダイナミクス」です。このようなダイナミクスを正確に測ることで、物質の光応答のしくみや、電子・光エネルギーの流れ方を詳しく理解することができます。
- (注10)近接場:光が金属や誘電体のナノスケールの構造によって極端に閉じ込められることで発生する電磁場。この近接場光を使うことで、通常の光では見ることができないナノスケールの世界を観察することが可能になります。
- (注11) ポンプ・プローブ信号:超高速な時間スケールで物質の変化を捉えるための特殊な測定方法で使われる「応答の変化」のことです。まず、ポンプ光と呼ばれる最初の光パルスで、物質の中の電子や原子を一時的に励起し、変化を引き起こします。その直後に、プローブ光という別の光パルスを、時間差をつけて当てることで「変化した状態」を観測します。このとき、プローブ光が物質から受ける影響の変化を測定したものが「ポンプ・プローブ

分子科学研究所 カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 プレスリリース → 精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス→→

信号」です。時間差(遅延時間)を少しずつ変えながら測定することで、物質の中で何が どのように時間的に変化しているかを「スローモーション」のように詳しく見ることがで きます。この手法は、フェムト秒スケールの速さで進む電子や励起子の動きや反応を追跡 できる非常に重要な技術です。

<u>5. 論文情報</u>

掲載誌:Science Advances

論文タイトル: Ultrafast infrared nano-imaging of local electron-hole dynamics in CVD-grown single-walled carbon nanotubes

著者: Jun Nishida*, Keigo Otsuka, Taketoshi Minato, Yuichiro K. Kato, Takashi Kumagai*

(*責任著者)

掲載予定日:2025/06/18

DOI: 10.1126/sciadv.adv9584

6. 研究チーム

本研究は、自然科学研究機構分子科学研究所の西田純助教、湊丈俊主任研究員、熊谷崇准教授、東京大 学の大塚慶吾助教、理化学研究所開拓研究所の加藤雄一郎主任研究員(光量子工学研究センターチーム ディレクター)らの共同研究として行われました。

7. 研究サポート

本研究は、科学技術振興機構 (JST) 創発的研究支援事業「時空間極限における革新的光科学の創出 (JPMJFR201J)」、日本学術振興会 (JSPS) 科学研究費助成事業 (JP24H01209、JP22K14653、JP24K01443、 JP22H01411、JP23H00262)、自然科学研究機構先端光科学研究分野 (01213008)、文部科学省「マテリア ル先端リサーチインフラ」事業 (課題番号 JPMXP1223MS5036、JPMXP1224MS5004)の支援を受けて実 施されました。

8. 研究に関するお問い合わせ先

西田 純(にしだ じゅん) 自然科学研究機構 分子科学研究所 メゾスコピック計測研究センター / 総合研究大学院大学 助教

熊谷 崇(くまがい たかし) 自然科学研究機構 分子科学研究所 メゾスコピック計測研究センター / 総合研究大学院大学 准教授

9. 報道担当

自然科学研究機構 分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

東京大学 大学院工学系研究科 広報室



分子科学研究所 カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化 プレスリリース 一精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス ―精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス――

理化学研究所 広報部 報道担当

総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

科学技術振興機構 広報課

<u>10. JST 事業に関すること</u>

加藤 豪(かとう ごう) 科学技術振興機構 創発的研究推進部